



Festec Epoxy RS staal

Festec Epoxy RS staal is een staalgevulde reparatie stick en geschikt voor permanente snel uithardende reparaties aan alle oppervlakken van staal of andere metalen. Het hecht daarnaast ook nog op hout, glas, metselwerk en vele kunststoffen.

De reparatie stick bestaat uit 2-componenten die vermengd moeten worden door beide componenten door elkaar te kneden. Doordat beide componenten een andere kleur hebben, is het gemakkelijk om te zien wanneer er genoeg gekneet is. De geknede massa bestaat dan namelijk nog maar uit 1 kleur.

Het product hardt uit tot een donkergrijze metallic kleur. Na uitharding kan de massa worden getapt, geboord, geschroefd, gezaagd, machinaal bewerkt, geslepen, gevijld of geverfd worden en het roest niet.

Geschikt voor binnen of buiten gebruik. Bestand tegen water, chemicaliën en hoge temperaturen (+120°C, kortstondig tot +150°C). Festec Epoxy RS producten bevatten geen oplosmiddelen of koolwaterstoffen. Ze zijn niet brandbaar en geven geen schadelijke dampen af. Het zal niet krimpen of wegtrekken. Na gebruik blijft het ongekneede deel vers voor toekomstig gebruik wanneer het in de originele verpakking wordt bewaard.

Gebruiksaanwijzing:


Het te behandelen oppervlak moet schoon en vrij van vet en vuil zijn. Schuur of vijl het oppervlak om de hechting te verbeteren. Snijd dwars door de stick heen en verwijder de beschermfolie. Meng door te kneden tussen vinger en duim, tot een uniforme kleur is bereikt. Breng direct aan op het oppervlak en druk het in alle op te vullen gaten of scheuren.

Art.nr./verpakking:

FC-10200115 114 gram koker

Veiligheid:

Product veiligheidsinformatie is te vinden op het Material Safety Data Sheet via www.festec.nl.



Technische informatie:

Dichtheid (gm/cm³)	2.2
Verwerkingstijd	3 minuten bij +20°C
Mechanisch belastbaar (50%)	1 uur bij +20°C
Volledige uitharding	24 uur
Druksterkte	83 mPa
Diëlektrische sterkte (volt)	300
Temperatuur-Bereik tot	+120°C (kortstondig tot +150°C)
Krimp	<1%
Houdbaarheid	24 maanden in ongeopende verpakking

Festec Trade B.V. • Kroonstraat 24 • 4879 AV Etten-Leur • Nederland
Tel. +31 (0)76-3030500 • Fax +31 (0)76-3030510 • www.festec.nl • info@festec.nl

Alle in deze TDS opgenomen inlichtingen en aanbevelingen vormen geen gegarandeerde eigenschappen, ze berusten op onze onderzoeksresultaten en ervaringen. Ze zijn echter niet bindend, omdat we voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden niet verantwoordelijk kunnen zijn en omdat ons de speciale gebruiksomstandigheden bij de gebruiker niet bekend zijn. Een garantie kan slechts voor de constante hoge kwaliteit van onze producten worden gegeven. Wij adviseren door voldoende eigen testen vast te stellen of met het betreffende product de door u gewenste toepassingseigenschappen worden verkregen. Een daaruit voortvloeiende claim is uitgesloten. Voor een verkeerd of onbedoelde gebruik draagt alleen de verwerker de verantwoordelijkheid.