

Epoxy minutenlijm



Dikvloeibaar, zelf-egaliserend zeer korte verwerkingstijd, snelle uitharding transparant

WEICON Epoxy minutenlijm kan op talrijke materialen, zoals metaal, kunststof, glasvezelmaterialen, keramiek, glas, steen of hout worden toegepast.

WEICON Epoxy minutenlijm is geschikt voor werkzaamheden in de constructie en montage, en daar waar het gebruik van het WEICON Easy-Mix systeem niet rationeel is.

technische gegevens

Basis	Epoxyhars, ongevuld
Gesteldheid	dikvloeibaar
Kleur	transparant
Mengverhouding naar volume Hars/Harder (automatisch)	1:1
Dichtheid van het mengsel	1,15 g/cm ³
Viscositeit van het mengsel bij +20 °C (+68 °F)	8.500 mPa·s
Lijmnaadoverbrugging tot max	2 mm
Verwerkingstemperatuur	+10 - +30 °C
Uithardingstemperatuur	+6 tot +40 °C
Verwerkingstijd bij +20 °C (+68 °F) bij 10 ml batchvolume	3 - 4 min.
Handsterkte bij (35 % sterkte) na	30 min.
Mechanisch belastbaar (50% sterkte) na	1 h
Eindsterkte (100 % vastheid) na	24 h
Gemiddelde sterkte van de epoxyhars naar DIN EN 1465	
Druk	9 Mpa
Trek	40 Mpa
Buig	58 Mpa
E-Module	2.000 - 2.500 Mpa
Shore hardheid D	65
Gemiddelde trekschuifsterkte naar DIN 1465 aan	

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

Staal gezandstraald	20 N/mm ²
Alu gezandstraald	19 N/mm ²
PVC-hard opgeruwd	13 N/mm ²
Lineaire krimp	2,0 %
Temperatuurbestendigheid	-50 tot +80 °C
ISSA-Code	75.629.50
IMPA-Code	812980

Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

10550024-22 Epoxy minutenlijm 24 ml

Accessoire:

10650005 Mengtuit,

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it