

Contact VA 1401



Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

12054030-22	Contact VA 1401 30 g
12054012-22	Contact VA 1401 12 g
12054060-22	Contact VA 1401 60 g
12054500	Contact VA 1401 500 g

Accessoire:

12955170	Feindosierspitze,
12955175	Feindosierspitze,

Cyanoacrylaatlijm voor rubber en kunststoffen medium viscositeit snelle uitharding

WEICON Contact VA 1401 heeft een goede uitharding op gewoven stoffen, papier en karton, en op schuimrubber en elastomeren met grove porieën. Het is een universeel type voor de verlijming van metalen, kunststoffen en rubber, zowel onderling als met elkaar.

technische gegevens

Estertype	Ethyl
Gesteldheid	Kleurloos, heldere vloeistof
Viscositeit bij +20 °C (+68 °F) naar Brookfield	100 -150 mPa·s
Max. spleetoverbrugging	0,15 mm
initiële hechting op aluminium	2 -10 Sek.
Eerste hechting aan NBR-Rubber	<5 Sek.
Initiële hechting op Hard-PVC	2 -10 Sek.
Eindsterkte na	24 h
Trekschuifsterkte naar DIN 1465 aan	
Staal gezandstraald	22 N/mm ²
Aluminium gezandstraald	16 N/mm ²
Hard-PVC	14 N/mm ²
ABS	13 N/mm ²
PC	13 N/mm ²
NBR	> 8 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	50 tot +120 kort Tot +150 / onthardingstemperatuur +170 °C
ISSA-Code	75.629.12/13/14/16
IMPA-Code	815245/46/47/48

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it