


# Contact VA 1408



## Beschikbare verpakkingsgroottes:

12253060-22	Contact VA 1408 60 g
12253030-22	Contact VA 1408 30 g
12253500	Contact VA 1408 500 g

## Accessoire:

12955170	Feindosierspitze,
12955175	Feindosierspitze,

## Cyanoacrylaatlijm voor speciale eisen lage viscositeit, zeer snelle uitharding geurarm, weinig blooming

Het is in uitgeharde toestand weinig gevoelig ten opzichte van vochtigheidsinvloeden. WEICON Contact VA 1408 is geschikt voor een schone en optisch aansprekende verlijming van de meest onderscheidende materialen.

## technische gegevens

Estertype	Alkoxy
Gesteldheid	Kleurloos, heldere vloeistof
Viscositeit bij +20 °C (+68 °F) naar Brookfield	20 -40 mPa·s
Max. spleetoverbrugging	0,1 mm
initiële hechting op aluminium	30 -60 Sek.
Eerste hechting aan NBR-Rubber	3 -20 Sek.
Initiële hechting op Hard-PVC	10 -30 Sek.
Eindsterkte na	24 h
Trekschuifsterkte naar DIN 1465 aan	
Staal gezandstraald	18 N/mm <sup>2</sup>
Aluminium gezandstraald	12 N/mm <sup>2</sup>
Hard-PVC	7 N/mm <sup>2</sup>
ABS	10 N/mm <sup>2</sup>
PC	8 N/mm <sup>2</sup>
NBR	> 8 N/mm <sup>2</sup>
Temperatuurbestendigheid	-50 bis +80 / onthardingstemperatuur +150 °C

## Veiligheid en gezondheid

Wanneer U WEICON producten gebruikt dienen te allen tijde de fysieke, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische informatie en regelgeving in onze EC veiligheidsdatasheets ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) in acht te worden genomen.

## Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Hoofdkantoor)  
Germany  
telefoon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
telefoon +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
telefoon +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
telefoon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Roemenië  
telefoon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
Zuid-Afrika  
telefoon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
telefoon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Tsjechië  
telefoon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spanje  
telefoon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italië  
telefoon (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it