

WEICON VA 180 HT



NBR	> 8 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	-55 tot + 180 (-67 °F tot + 356 °F) / onthardingstemperatuur +150 (302 °F) °C

Beschikbare verpakkingsgroottes:

12750030	WEICON VA 180 HT 30 g
12750060	WEICON VA 180 HT 60 g

Accessoire:

12500150	CA-Aktivator Spray,
12505150	CA-Aktivator Spray AC,
12955170	Feindosierspitze,
12955175	Feindosierspitze,

Cyanoacrylaatlijm voor speciale eisen, hoge temperatuurbestendigheid, snelle uitharding, middel viscoos, geurarm

WEICON Contact VA 180 HT is een transparante cyanoacrylaatlijm voor speciale vereisten. Het is hoog temperatuurbestendig tot +180°C, het heeft een snelle uitharding, is middelviscoos en geurarm.

De cyanoacrylaatlijm is bijzonder geschikt voor het verlijmen van onderdelen die aan sterke temperatuurswisselingen worden blootgesteld, zoals bijvoorbeeld in de nabijheid van lopende motoren.

WEICON Contact VA 180 HT kan in vele verschillende industrieën worden toegepast, zoals: Lampen- en lichtenbouw, in de productie van keukens- en elektronische apparatuur, of in de sectoren waar hoge temperaturen voorkomen en een snelle oplossing gewenst is.

technische gegevens

Estertype	Ethyl
Gesteldheid	Kleurloze, heldere vloeistof
Kenmerken	Geurarm, temperatuurbestendig
Viscositeit bij +20 °C (+68 °F) naar Brookfield	300 - 400 mPa·s
Max. spleetoverbrugging	0,15 mm
initiële hechting op aluminium	20 - 50 Sek.
Eerste hechting aan NBR-Rubber	5 - 20 Sek.
Initiële hechting op Hard-PVC	40 - 100 Sek.
Eindsterkte na	24 h
Trekschuifsterkte naar DIN 1465 aan	
Staal gezandstraald	14 N/mm ²
Aluminium gezandstraald	18 N/mm ²
Hard-PVC	13 N/mm ²
ABS	12 N/mm ²
PC	9 N/mm ²

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it