

Plast-o-Seal®


Beschikbare verpakkingsoorten:

30000300	Plast-o-Seal® 300 g
30000120-22	Plast-o-Seal® 120 g
30000090-22	Plast-o-Seal® 90 g
30000230	Plast-o-Seal® 230 g

Accessoire:

13250001	Kitpistool,
13250002	Kitpistool Speciaal,
13250009	Luchtdruk Kitpistool,
13955072	Presspack Doseertuit,

universeel afdichtmiddel
geen afluchten
onmiddellijke montage mogelijk

Voor het afdichten van vlakke bewerkte flenzen van machine-, tandwiel- en motorbehuizingen. Kan op warme en koude oppervlakken worden toegepast. Voor het ondersteunen en optimaliseren van oude en nieuwe vaststof pakkingen van papier, kurk, vilt, enz. Oplosmiddelvrij, siliconenvrij, reukloos, onbeperkte plasticiteit voor en na installatie, gemakkelijk te demonteren, niet corrosief, standvast, zeer goede weerstand tegen brandstoffen, minerale oliën alsook tegen water en lucht, methanol- en glycosemengsels, antivriesmiddel, kerosine, fluorkoolstofkoelmiddelen, enz.

technische gegevens

Basis	polyesterhars
Kleur	Blauw (fluorescerend)
Soortelijk gewicht bij 20°C (+68°F)	1,15 g/cm ³
Max. spleetoverbrugging	0,10 mm
Viscositeit bij +25 °C (+77 °F) naar Brookfield	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Verwerkingstemperatuur	+5 - +35 °C
Houdbaarheid	24 Monate
Temperatuurbestendigheid	-50 tot +200 kort Tot +250 °C
ISSA-Code	75.628.41/42/43
IMPA-Code	815231/32/33

Veiligheid en gezondheid

<p>When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.</p>

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
 (Hoofdkantoor)
 Germany
 telefoon +49 (0) 251 9322 0
 info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
 United Arab Emirates
 telefoon +971 4 880 25 05
 info@weicon.ae

WEICON Inc.
 Canada
 telefoon +1 877 620 8889
 info@weicon.ca
 www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
 Türkiye
 telefoon +90 (0) 212 465 33 65
 info@weicon.com.tr
 www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
 Roemenië
 telefoon +40 (0) 3 65 730 763
 office@weicon.com
 www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
 Zuid-Afrika
 telefoon +27 (0) 21 709 0088
 info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
 Singapore
 telefoon (+65) 6710 7671
 info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
 Tsjechië
 telefoon +42 (0) 417 533 013
 info@weicon.cz
 www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
 Spanje
 telefoon +34 (0) 914 7997 34
 info@weicon.es
 www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
 Italië
 telefoon (+39) 0102924871
 info@weicon.it
 www.weicon.it