

Gasket Maker



Bouwfstofklasse (DIN 4102)	B 2
Temperatuursbestendigheid	-60 tot +280 kort (ca. 2u) +300 °C

*Gemeten bij 50% rel. Luchtvochtigheid en +23°C

Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

30100310	Gasket Maker 310 ml rood
30101310	Gasket Maker 310 ml zwart

Zwart / rood duurzaam elastisch speciaal-afdichtingsmiddel

WEICON Gasket Maker is een hechtsterk, duurzaam elastisch, speciaal afdichtingsmiddel, welke door luchtvochtigheid praktisch krimp vrij uithardt. Gasket Maker hecht zeer goed op staal, aluminium, glas, keramiek en vele andere materialen.

Gasket Maker beschikt over een uitstekende temperatuurs-, olie- en vetbestendigheid, is drukkbestendig, Uv-bestendig, verouderingsbestendig en duurzaam elastisch.

Het speciale afdichtingsmiddel kan op motoren en waterpompen, tandwielen en assen, oliecarters enz. gebruikt worden.

technische gegevens

Basis	1-C polysiloxaan (acetaat)
Kleur	Rood / zwart
Dichtheid	1,28 / 1,06 g/cm ³
Viscositeit	pasteus
Soort uitharding	vochtuithardend
Uithardingsvoorwaarden	Van +5 to +35°C en 30% tot 95% rel. Luchtvochtigheid
huidvormingstijd*	12 / 7 min.
Uithardingsnelh. (in de eerste 24u)*	2 - 3 mm
Volumeverandering (DIN 52451)	-1 / -3 %
Lijmnaadoverbrugging tot max	5 mm
Max. afdichtingsvoegbreedte	25 mm
Opslagstabiliteit (+5°C bis +25°C / +41°F bis +77°F)	12 Monate
Shore hardheid A (DIN 53505 / ASTM D 2240) +/- 5	35 / 30
Breukrek naar ISO 37,S3A	500 %
Treksterkte naar ISO 37,S3A	2,0 N/mm ²
Trekschuifsterkte bij 100% naar ISO 37, S3A	0,9 / 0,7 N/mm ²
Bewegingsopname	15 %
Overschilderbaar (natte lak)	Niet overschilderbaar

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it